

ПЛАСТИФИКАТОР

DOA



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПЛАСТИФИКАТОР DOA



Химическое наименование: Ди(2-этилгексил) адипат.
Отличная устойчивость к низким температурам и хорошая стабильность вязкости золя.

Основные направления применения: в процессе производства пленки, обоев, линолеума, игрушек. Также используется при производстве ПВХ, полистирола, смол на основе целлюлозы.

Цветность, АРНА, не более	15
Удельный вес, 20°C	0.927 ± 0.003
Кислотное число мг КОН/г, не более	0.04
Содержание сложных эфиров, мас.%, не менее	99.6
Коэффициент преломления, n.25/D	1.446 ± 0.003
Теплоотдача, 125°C, 3 часа, вес.%, не более	0.10
Объемное удельное сопротивление, Ом*см, 30°C, не менее	5 x 10 ¹¹